


:: Rallye-Spray glänzend

Farbspray - glänzend

CHARAKTERISTIK

Rallye Spray ist ein schnelltrocknendes, polierfähiges, witterungsbeständiges Farbspray auf Acrylbasis. Rallye Spray hat ausgezeichnete Haftungseigenschaften sowie eine sehr gute Deckfähigkeit auf fast allen Untergründen.

EINSATZGEBIET

Rallye Spray ist ein universell einsetzbares Farbspray für alle anfallenden Lackierarbeiten. Zum Ausbessern von Schadstellen im Lack. 

PRODUKTANGABEN

Materialdaten:

Farbton: Schwarz glänzend

Spez. Gewicht: 0,727 g/ ml

Volumenfestkörper: 25 %

staubtrocken (20°C): 10 Minuten

klebefrei (20°C): 15 Minuten

Überlackierbar (20°C): 15 Minuten

griffest (20°C): 50 Minuten

Theoretische Ergiebigkeit: 400 ml = 1,3 m²

Lagerstabilität: 36 Monate

Materialdaten:

Farbton: weiß glänzend

Spez. Gewicht: 0,780 g/ ml

Volumenfestkörper: 25 %

staubtrocken (20°C): 10 Minuten

klebefrei (20°C): 15 Minuten



03/2021

Überlackierbar (20°C): 15 Minuten
griffest (20°C): 50 Minuten
Theoretische Ergiebigkeit: 400 ml = 1,3 m²
Lagerstabilität: 36 Monate

VERARBEITUNG

Untergrundvorbehandlung:

Untergrund von Schmutz und Fett reinigen, danach entrostern. Eventuell vorhandenen Porenrost mit Entroster behandeln. Unebene Oberflächen spachteln und schleifen. Falls nicht gespachtelt werden muß, Haftgrund aufsprühen. Ansonsten auf die feingeschliffene Spachtelfläche Füller auftragen. Zuvor ist die Reparaturstelle großzügig abzukleben. Bei größeren Flächen empfiehlt es sich, Falzen und Kanten der Karosserie abzukleben. Durchgetrocknete Füller-Schicht im Naßschliff (Schleifpapier P1000) schleifen.

Lackieren:

Vor Gebrauch der Sprühdose Achtungstexte sorgfältig lesen und beachten! Die Dose vor Gebrauch 3 Minuten gut schütteln. Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen. Anschließend auf die trockene Ausbesserungsfläche den Decklack in mehreren dünnen Schichten in einem Zeitabstand von 3 - 5 Minuten sprühen.

HINWEISE

Behälter steht unter Druck. Vor Temperaturen über 50 °C schützen.

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden



03/2021

Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.